

## SILIKONOVÉ FOLIE POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA

Barevné provedení: bílá, transparentní, červená

VLASTNOST	NORMA	JEDNOTKA	TYPICKÉ HODNOTY
TVRDOST	DIN 53505	°SHORE A	60° (+/-5°)
PEVNOST V TAHU	DIN 53505 S2	MPa	9.0 min
TAŽNOST	DIN 53505 S2	%	350 min
STRUKTURÁLNÍ PEVNOST	ASTM D624 die B	N/mm	18.0 min
ZBYTKOVÁ TRVALÁ DEFORMACE (22hrs @ 175°C)	ISO 815-B	%	35
TEPELNÁ VODIVOST	0.330 to 0.515 x 10 <sup>-3</sup> GR-CAL/SEC/CM <sup>2</sup> /CN/°C		
ELEKTRICKÁ PEVNOST	18 kV/ 1 mm min. 34 kV/ 2 mm min.		
TEPLOTNÍ ODOLNOST	-60°C to +200°C (trvale)      +250°C (nárazově)		
DALŠÍ SPECIFIKACE	Folie odpovídají normám FDA 21 CFR 177.2600, BfR XV		
TLOUŠŤKA	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 & 12.0mm		